

Systemempfehlung aussen lasierend/vorvergraut

Dies ist eine Systemempfehlung der Böhme AG, verfasst durch die Anwendungstechnik. Kürzel: RR

Kunde: Hiag Handel Ag Kleindöttigen
Kommission: Oberflächenbehandlung Platten
Posteingang: 02.12.2011
Empfehlung: 02.12.2011

Untergrund: Accoya Fassaden 3-Schichtplatten

Systemaufbau: Lasierend/vorvergraut

Imprägnierung sichtseitig mit Abwicklung	Applikation vor Montage
SunCare® 900 Ligninschutzmittel. Besonders empfohlen für UV-durchlässige Farbtöne und helle Lasuren. (gehobelt/geschliffen ca. 85-100g/m ² , sägeroh ca. 120-150g/m ²)	1x SunCare® 900
Zwischenbeschichtung rundum	Applikation vor Montage
WoodCare® Farbton_ Nr. Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (gehobelt/ geschliffen ca. 85-100g/m ² , sägeroh ca. 120-150g/m ²)	1x WoodCare® Farbton_ Nr.
Endbeschichtung sichtseitig mit Abwicklung	Applikation am Bau/vor Montage
WoodCare® Farbton_ Nr. Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (gehobelt/ geschliffen ca. 85-100g/m ² , sägeroh ca. 120-150g/m ²)	1x WoodCare® Farbton_ Nr.

Wichtig: Der Untergrund muss tragfähig, frei von Staub, Harz und sonstigen Verunreinigungen sein. Schnittkanten, Schraubköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt und ausgebessert werden. Befestigung mit Edelstahl Nägel oder Schrauben. Die Schichtstärke der Behandlung resp. der Applikationsart (streichen, spritzen) kann den Charakter der Holzfassade wesentlich beeinflussen.